

Технические условия на изделия из канадского кедра.

1. Настоящие требования распространяются на строганные изделия из древесины камерной сушки, влажности 14% (+/-2%),

- вагонка;
- полковая доска;
- погонаж;
- аксессуары.

2. Основные параметры и размеры:

Предельные отклонения от номинальных размеров деталей не должны быть более, мм:

по длине	-20/+20
по ширине	± 2,0
по толщине	± 1,0

3. Примечания:

- Оценка качества для профилированных изделий производится по лицевой стороне.
- Допускается наличие до 7% смежного сорта.
- Наличие кинематической волны от механической обработки древесины фрезерованием не является дефектом.
- Допускаются дефекты, маскируемые при шпатлевке.
- В случае финишной окраски: В связи с тем, что естественная (природная) поверхность профилированной доски имеет разную степень впитываемости лакокрасочных материалов, а также в силу того, что естественный (природный) цвет древесины и естественный (природный) рисунок годовых колец древесины на поверхности профилированной доски не нормируется по каким-либо параметрам и на каждой доске может быть разным, при окраске одинаковыми лакокрасочными материалами одного цвета возможны разные оттенки поверхности древесины, что не является дефектом окраски или древесины.

4. Характеристики: в древесине изделий не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

Наименование пороков древесины и дефектов обработки	Экстра	Прима	АВ
Сучки здоровые, в том числе булавочные	Не допускаются	Допускаются диаметром до 20мм, не более 2шт. на изделии	Допускаются, в том числе с трещинами шириной не более 1мм
Выпавшие сучки	Не допускаются.	Не допускаются.	Допускаются отверстия от выпавших сучков со стороны шипа и паза с частичным выходом на пласть не перекрываемые при сборке не более 10мм, в количестве не более 1 шт. на изделии. Не допускаются на пласти: выпадающие сучки и/или сквозные отверстия от выпавших сучков; гнилые, загнившие, табачные сучки.
Трещины пластевые	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются незначительные волосяные, до 50мм

Трещины сквозные торцевые	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются длиной не более 15 мм с каждого торца
Синева	Не допускается.	Не допускается.	Не допускается.
Сердцевина	Не допускается.	Не допускается	На лицевой стороне твердая допускается до 100мм
Червоточина	Не допускается.	Не допускается.	На обратной стороне без выхода на лицевую пластъ незначительная допускается
Гниль, синева (окраски)	Не допускается.	Не допускается.	Не допускается.
Обработка (волнистость по годовым кольцам, риски, ворсистость)	Допускаются незначительные риски и ворсистость. Волнистость по годовым кольцам без отслоений.	Допускаются незначительные риски и ворсистость. Волнистость по годовым кольцам без отслоений.	Допускаются незначительные риски и ворсистость. Волнистость по годовым кольцам без отслоений.
Геометрические изменения (покоробленность): простая, продольная по кромке, поперечная, крыловатость	Допускаются незначительные, которые можно исправить при монтаже	Допускаются незначительные, которые можно исправить при монтаже	Допускаются незначительные, которые можно исправить при монтаже
Цвет	Учитывая природную особенность материала в отдельных случаях, но не императивно, допускается дополнительная селекция материала по тону (темный, светлый), но это в полной мере не исключает естественную вариативность цвета древесины, проявляющуюся в отклонениях оттенка и тональности на различных участках поверхности. Данная неравномерность является следствием природной структуры древесины и не является дефектом.		

Условия возврата. Товар не подлежит возврату или обмену если:

- доска подверглась обработке (шлифовка, окраска, строжка);
- доска была смонтирована;
- доска имеет следы воды, краски, масла, грязи, строительной пыли и т.д.
- доска имеет механические повреждения;
- доска покороблена в результате нарушения условий хранения.
- Нарушены иные условия хранения и эксплуатации товара, размещенные на сайте <https://derevovdom.ru/usloviya-hraneniya/>