



**РУССКИЙ
МАСТЕР**

Технические условия на строганные видовые клееные деревянные конструкции (брус) из хвойных пород (сосна, ель).

Для изготовления конструкций применяются пиломатериалы хвойных пород по ГОСТ 8486-86.

1. Предельные отклонения от номинальных размеров деталей не должны быть более, мм:

по длине	-10/+5
по ширине	± 3,0
по толщине	± 3,0

2. Допускается сращивание по длине.
3. Для устранения пороков древесины или последствий склеивания на изделиях допускается мелкий ремонт, не оказывающий влияния на эксплуатационные характеристики.
4. Нормы ограничения пороков:

Пороки	АВ
Сучки здоровые светлые, в т.ч. булавочные	Допускаются без ограничений
Черные сучки	Не допускаются
Гнилые, табачные и выпавшие сучки	Не допускаются
Гниль	Не допускается
Сердцевина	Допускается.
Трещины	Допускаются: «волосяные» (шириной до 0,5мм) суммарной длиной до 1/3 изделия. Несквозные (шириной до 1мм) – суммарной длиной до 150мм, в том числе в торцевой части, в местах склейки.
Смоляные карманы	Допускается приоткрытые смоляные карманы размерами: до 2*15мм (без ограничения), размерами до 5*60мм не более 2шт. на п.м.
Синева	Не допускается
Червоточина	Не допускается
Прорость	Не допускается
Непрострог	Допускаются: незначительные дефекты строжки, в т.ч. шероховатость, мелкие вырывы и сколы в зоне сучков
Вырывы	Не допускается
Цвет	Допускается естественная вариативность цвета древесины, проявляющаяся в отклонениях оттенка и тональности на различных участках поверхности. Данная неравномерность является следствием природной структуры древесины и не является дефектом.

Условия возврата. Товар не подлежит возврату или обмену если:

- изделие подверглась обработке (шлифовка, окраска, строжка);
- изделие было смонтировано;
- изделие имеет следы воды, краски, масла, грязи, строительной пыли и т.д.

- изделие имеет механические повреждения;
- Нарушены иные условия хранения и эксплуатации товара, размещенные на сайте <https://derevovdom.ru/usloviya-hraneniya/>