



**РУССКИЙ
МАСТЕР**

Технические условия на изделия из новозеландской сосны (Pino Premio).

1. Настоящие требования распространяются на строганные термообработанные изделия из древесины влажности 6% (+/-2%)

- вагонка;
- полковая доска;
- погонаж.

2. Основные параметры и размеры:

Предельные отклонения от номинальных размеров деталей не должны быть более, мм:

по длине	-20/+20
по ширине	± 2,0
по толщине	± 1

3. Примечания:

- Оценка качества для профилированных изделий производится по лицевой стороне.
- Допускается наличие до 5% смежного сорта.
- Наличие кинематической волны от механической обработки древесины фрезерованием не является дефектом.
- Допускаются дефекты, маскируемые при шпатлевке.
- В случае финишной окраски: В связи с тем, что естественная (природная) поверхность профилированной доски имеет разную степень впитываемости лакокрасочных материалов, а также в силу того, что естественный (природный) цвет древесины и естественный (природный) рисунок годовых колец древесины на поверхности профилированной доски не нормируется по каким-либо параметрам и на каждой доске может быть разным, при окраске одинаковыми лакокрасочными материалами одного цвета возможны разные оттенки поверхности древесины, что не является дефектом окраски или древесины.

4. Характеристики: в древесине изделий не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

Наименование пороков древесины и дефектов обработки	Сорт «Select+»
Сучки здоровые	Допускаются диаметром до 20мм, не более 2шт. на изделии
Выпавшие сучки	Не допускаются.
Трещины пластевые	Не допускаются
Трещины сквозные торцевые	Не допускаются
Сердцевина	Не допускается
Червоточина	Не допускается.
Обработка (риски, шероховатость, кинематическая волна)	Допускаются: незначительные дефекты строжки, в т.ч. шероховатость и мелкие вырывы в зоне сучков.
Геометрические изменения (покоробленность): простая, продольная по кромке, поперечная, крыловатость	Допускаются незначительные, которые можно исправить при монтаже
Цвет	Допускается естественная вариативность цвета древесины, проявляющаяся в отклонениях оттенка и тональности на различных участках поверхности. Данная неравномерность является следствием природной структуры древесины и не является дефектом.

Условия возврата. Товар не подлежит возврату или обмену если:

- доска подверглась обработке (шлифовка, окраска, строжка);
- доска была смонтирована;
- доска имеет следы воды, краски, масла, грязи, строительной пыли и т.д.
- доска имеет механические повреждения;
- доска покороблена в результате нарушения условий хранения.

Рекомендации:

- не допускается погрузка и разгрузка доски навалом;
- до монтажа доска должна храниться в упаковке производителя в сухом помещении;
- в случае невозможности хранения доски в помещении, доска должна храниться в упаковке под навесом и должны быть соблюдены условия, исключающие попадание грязи и влаги внутрь упаковки;
- распил доски при монтаже должен осуществляться заточенным инструментом во избежание сколов, особенно при работе с термодревесиной;