



**РУССКИЙ
МАСТЕР**

Технические условия на изделия лиственные из пород Frake, NoireWood.

1. Настоящие требования распространяются на строганные термообработанные изделия из древесины влажности 6% (+/-2%)

- вагонка;
- планкен;
- террасная доска
- погонаж.

2. Основные параметры и размеры:

Предельные отклонения от номинальных размеров деталей не должны быть более, мм:

по длине	-12/+25
по ширине (полезная площадь)	$\pm 1,2$
по толщине	$\pm 0,5$

3. Примечания:

- Оценка качества для профилированных изделий производится по лицевой стороне.
- Допускается наличие до 5% смежного сорта.
- Наличие кинематической волны от механической обработки древесины фрезерованием не является дефектом.
- Допускаются дефекты, маскируемые при шпатлевке.
- В случае финишной окраски: В связи с тем, что естественная (природная) поверхность профилированной доски имеет разную степень впитываемости лакокрасочных материалов, а также в силу того, что естественный (природный) цвет древесины и естественный (природный) рисунок годовых колец древесины на поверхности профилированной доски не нормируется по каким-либо параметрам и на каждой доске может быть разным, при окраске одинаковыми лакокрасочными материалами одного цвета возможны разные оттенки поверхности древесины, что не является дефектом окраски или древесины.

4. Характеристики: в древесине изделий не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

Пороки	Сорт «Elite»
Сучки здоровые, темные	Допускаются небольшие сучки до 10мм не более 1шт. на изделие
Трещины (торцевые, пластевые)	Не допускаются
Сердцевина	Не допускается.
Червоточины	Не лицевой стороне не допускаются, на оборотной стороне допускаются несквозные в виде отверстий глубиной до 5мм, расположенных на протяжении 1/5 длины изделия
Непрострог	Не допускается.
Обработка (сколы и вырывы при строжке)	Допускаются: незначительные дефекты строжки, в т.ч. шероховатость и мелкие вырывы в зоне сучков.
Геометрические изменения (покоробленность): простая, продольная по кромке, поперечная, крыловатость	Допускается, если он устраняется легким прижатием изделия к ровной поверхности.

Цвет	Допускается естественная вариативность цвета древесины, проявляющаяся в отклонениях оттенка и тональности на различных участках поверхности. Данная неравномерность является следствием природной структуры древесины и не является дефектом. *Для породы Frake: Иногда на ядре наблюдаются неравномерные, неправильной формы бело-серые пятна со штрихами, которые могут переходить к черному оттенку. Причина таких цветовых меток неизвестна и дефектом не является, в случае если занимает менее 5% от общей площади изделия.
------	---

Условия возврата. Товар не подлежит возврату или обмену если:

- доска подверглась обработке (шлифовка, окраска, строжка);
- доска была смонтирована;
- доска имеет следы воды, краски, масла, грязи, строительной пыли и т.д.
- доска имеет механические повреждения;
- доска покороблена в результате нарушения условий хранения.
- Нарушены иные условия хранения и эксплуатации товара, размещенные на сайте <https://derevovdom.ru/usloviya-hraneniya/>