



**РУССКИЙ
МАСТЕР**

Технические условия на изделия лиственные из липы, ольхи, осины, абаша, ясеня.

Для изготовления изделий применяются пиломатериалы лиственных пород по ГОСТ 2695-83, ГОСТ 8242-88 (кроме абаша).

1. Настоящие требования распространяются на строганные изделия из древесины камерной сушки, влажности 12% (+/-3%), или термообработанные, влажности 6% (+/-2%)

- вагонка;
- полковая доска;
- панели;
- погонаж, столярные изделия.

2. Основные параметры и размеры:

Предельные отклонения от номинальных размеров деталей не должны быть более, мм:

по длине	-12/+25
по ширине (полезная площадь)	$\pm 1,2$
по толщине	± 1

3. Примечания:

- Оценка качества для профилированных изделий производится по лицевой стороне. Для полковой доски лицевыми являются 3 стороны изделия.
- Допускается наличие до 7% смежного сорта.
- Наличие кинематической волны от механической обработки древесины фрезерованием не является дефектом.
- Допускаются дефекты, маскируемые при шпатлевке.
- В случае финишной окраски: В связи с тем, что естественная (природная) поверхность профилированной доски имеет разную степень впитываемости лакокрасочных материалов, а также в силу того, что естественный (природный) цвет древесины и естественный (природный) рисунок годовых колец древесины на поверхности профилированной доски не нормируется по каким-либо параметрам и на каждой доске может быть разным, при окраске одинаковыми лакокрасочными материалами одного цвета возможны разные оттенки поверхности древесины, что не является дефектом окраски или древесины.

4. Характеристики: в древесине изделий не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

Пороки	Сорт А
Сучки здоровые, темные	Допускаются незначительные ($S_{\text{общ.}}$ до 10см ²) 1шт. на 1п.м. Темные сучки («спичечная головка») до 3 шт. на 1п.м. Выпадающие сучки допускаются, не выходящие на лицевую сторону и/или перекрываемые при сборке.
Трещины (торцевые, пластевые)	Не допускаются
Сердцевина	Не допускается
Червоточины	Не допускаются.
Непрострог	На пласти не допускается. На шипе и нижней кромке паза допускается не более 30% от длины изделия, перекрываемый после сборки.
Обработка (сколы и вырывы при строжке)	Не допускаются.
Обзол	Допускается с тыльной стороны изделия, не более 20% от длины, перекрываемый после сборки

Геометрические изменения (покоробленность): простая, продольная по кромке, поперечная, крыловатость	Допускается простая покоробленность 10мм на 1п.м., продольная по кромке 5мм на 1 п.м.
Цвет	Допускается естественная вариативность цвета древесины, проявляющаяся в отклонениях оттенка и тональности на различных участках поверхности. Данная неравномерность является следствием природной структуры древесины и не является дефектом.

Условия возврата. Товар не подлежит возврату или обмену если:

- доска подверглась обработке (шлифовка, окраска, строжка);
- доска была смонтирована;
- доска имеет следы воды, краски, масла, грязи, строительной пыли и т.д.
- доска имеет механические повреждения;
- доска покороблена в результате нарушения условий хранения.
- Нарушены иные условия хранения и эксплуатации товара, размещенные на сайте <https://derevovdom.ru/usloviya-hraneniya/>