



**РУССКИЙ
МАСТЕР**

Технические условия на изделия хвойные из сухостойной сосны Кело.

1. Влажность 12% (+/-2%)

2. Основные параметры и размеры:

Предельные отклонения от номинальных размеров деталей не должны быть более, мм:

по длине	+40/-10
по ширине	не применимо
по толщине	+/-2,0

3. Примечания:

- Допускается наличие до 7% смежного сорта.
- Наличие кинематической волны от механической обработки древесины фрезерованием не является дефектом.
- Допускаются дефекты, маскируемые при шпатлевке.
- В случае финишной окраски: В связи с тем, что естественная (природная) поверхность профилированной доски имеет разную степень впитываемости лакокрасочных материалов, а также в силу того, что естественный (природный) цвет древесины и естественный (природный) рисунок годовых колец древесины на поверхности профилированной доски не нормируется по каким-либо параметрам и на каждой доске может быть разным, при окраске одинаковыми лакокрасочными материалами одного цвета возможны разные оттенки поверхности древесины, что не является дефектом окраски или древесины.

4. Характеристики: в древесине изделий не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

Пороки	Сорт АВ	Сорт С
Сучки здоровые сросшиеся и частично сросшиеся, в том числе с трещинами	Допускаются	Допускаются
Здоровые темные сучки	Допускаются	Допускаются
Выпадающие сучки или отверстия от выпадающих сучков	Кромочные допускаются, сквозные допускаются до 30мм, не более 2шт. на 1 п.м.	Допускаются
Гнилые, загнившие, табачные сучки	Загнившие и гнилые, твердые и светлые допускаются, при этом диаметр (размер) гнили на данных сучках должен быть: не более 1/5 ширины изделия; гнилые темные и табачные допускаются диаметром: не более 1/5 ширины изделия, на кромке - не более 1/2 толщины изделия. Данные виды сучков допускаются суммарно в количестве не более 2 шт. на п.м.	Допускаются
Трещины	Допускаются несквозные пластевые и кромочные шириной до 3 мм суммарной длиной до 1/2 длины изделия, сквозные торцевые допускаются длиной не более 150 мм	Допускаются
Синева и цветные заболонные окраски	Допускается до 1/2 ширины, по всей длине изделия	Допускается без ограничений
Сердцевина	Допускается	Допускается
Смоляные карманы	Допускаются приоткрытые смоляные карманы размерами: до 2*20 мм (без ограничения по количеству), размерами до 5*60 мм не более 2	Допускаются

	шт. на п.м.	
Прорость	Допускается несквозная размером до 8х100 мм в количестве не более 3 шт. на изделие или не более 1 шт. несквозной, размерами до 8х300 мм; сквозная не допускается	Допускаются несквозные, не влияющие на сборку и геометрические параметры изделий
Червоточины	Допускаются	Допускаются
Непрострог	Допускается незначительный; наличие пиленных/тесанных сторон на лицевых поверхностях изделия не считается нестрогом.	Допускается
Сколы и вырывы при строжке	Допускаются отдельные гладкие глубиной до 3 мм, размером до 30х30 мм, в количестве не более 2 шт. на пог. м; допускаются несквозные на сучке	Допускается
Обзол	Допускается, с незначительным присутствием коры	Допускается
Геометрические изменения (покоробленность): простая, продольная по кромке, поперечная, крыловатость	Допускается, кроме поперечной покоробленности и крыловатости, которые препятствуют монтажу.	Допускается
Цвет	Допускается естественная вариативность цвета древесины, проявляющаяся в отклонениях оттенка и тональности на различных участках поверхности. Данная неравномерность является следствием природной структуры древесины и не является дефектом.	

Условия возврата. Товар не подлежит возврату или обмену если:

- доска подверглась обработке (шлифовка, окраска, строжка);
- доска была смонтирована;
- доска имеет следы воды, краски, масла, грязи, строительной пыли и т.д.
- доска имеет механические повреждения;
- доска покороблена в результате нарушения условий хранения.
- Нарушены иные условия хранения и эксплуатации товара, размещенные на сайте <https://derevovdom.ru/usloviya-hraneniya/>