



**РУССКИЙ
МАСТЕР**

Технические условия на изделия хвойные (сосна, ель, сибирский кедр).

Для изготовления изделий применяются пиломатериалы хвойных пород по ГОСТ 8486-86.

1. Настоящие требования распространяются на строганные, фрезерованные и брашированные изделия из древесины камерной сушки, влажности 14% (+/-2%), или термообработанные, влажности 6% (+/-2%)

- панели STP, STS
- панели Scandic;
- имитация бруса;
- вагонка;
- планкен;
- "ремесленные" отделочные панели;
- террасная доска.

2. Основные параметры и размеры:

Предельные отклонения от номинальных размеров деталей не должны быть более, мм:

по длине	-30/+150
по ширине	± 3,0
по толщине	± 2,0

3. Примечания:

- Оценка качества для профилированных изделий производится по лицевой стороне. Для планкена лицевыми являются 3 стороны изделия.
- Допускается наличие до 7% смежного сорта.
- Наличие кинематической волны от механической обработки древесины фрезерованием не является дефектом.
- Допускаются дефекты, маскируемые при шпатлевке.
- В случае финишной окраски: В связи с тем, что естественная (природная) поверхность профилированной доски имеет разную степень впитываемости лакокрасочных материалов, а также в силу того, что естественный (природный) цвет древесины и естественный (природный) рисунок годовых колец древесины на поверхности профилированной доски не нормируется по каким-либо параметрам и на каждой доске может быть разным, при окраске одинаковыми лакокрасочными материалами одного цвета возможны разные оттенки поверхности древесины, что не является дефектом окраски или древесины.

4. Характеристики: в древесине изделий не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице:

Пороки	Сорт АВ	Сорт С
Сучки	Допускаются здоровые сросшиеся сучки $\frac{1}{2}$ ширины изделия, сколы на сучках со стороны гребня, не видимые при сборке. Здоровые частично сросшиеся, в том числе с трещинами при ширине изделия 96мм, допускается до 30мм; при ширине изделия 146мм допускаются до 50мм, в количестве не более 3шт. на п.м. Здоровые сросшиеся темные допускаются диаметром до 30мм, не более 3шт. на 1 п.м. и диаметром не более 40мм – не более 1шт. на изделие. Допускаются сколы на сучках или отверстия от выпавших сучков со стороны шипа и паза с частичным выходом на пласть не перекрываемые при сборке не более 15мм, в количестве не более 1 шт на 1 погонный метр. Не допускаются на пласти: выпадающие сучки и/или сквозные отверстия от выпавших сучков; гнилые, загнившие, табачные сучки.	Допускаются любые, без ограничений

Трещины	Допускаются: несквозные «волосяные» (шириной до 0,5мм) суммарной длиной до 1/3 изделия; несквозные (шириной до 1мм) – суммарной длиной до 150мм; сквозные торцевые – суммарной длиной не более 70мм	Допускаются без ограничений при условии сохранения целостности изделия.
Сердцевина	Допускается твердая сердцевина, мягкая не допускается.	Допускается
Смоляные кармашки	Допускается приоткрытые смоляные карманы размерами: до 2*15мм (без ограничения), размерами до 5*60мм не более 2шт. на п.м.	Допускаются
Прорость	Допускается несквозная размером до 5*50мм в количестве не более 2шт. на изделие, сквозная не допускается.	Допускается
Червоточины	Не допускаются.	Допускаются поверхностные в виде отверстий глубиной до 5мм без ограничения количества, расположенных на протяжении 1/5 длины изделия
Гниль	Не допускается.	Допускается несквозная, не влияющая на сборку и геометрические параметры изделий.
Грибковые поражения (синева)	Допускается односторонняя не более 10% длины и ширины изделия	Допускается односторонняя не более 20% длины и ширины изделия
Непрострог	Допускается на шипе, приводящий к его уменьшению не более, чем на 3мм. Допускается в виде одного участка размерами: длиной не более 80мм и шириной не более ½ на лицевой поверхности изделия.	Допускается
Обработка (сколы и вырывы при строжке)	Допускаются: незначительные дефекты строжки, в т.ч. шероховатость и мелкие вырывы по кромке в зоне сучков. Допускаются: незначительные сколы на сучках на лицевой части, со стороны гребня и паза не перекрываемые при сборке не более 20мм, в количестве не более 1 шт. на 2 погонных метра. *Для некоторых изделий, в силу отличительных особенностей поверхности («тонкий пил», «поднятый ворс», тесанная и брашированная), данный параметр не является критерием для оценки сортности.	Допускаются несквозные, не влияющие на сборку и геометрические параметры изделий
Обзол	Допускается очищенный от коры и невидимый при сборке изделия шириной до 10мм и длиной до 1/6 длины изделия	Допускается очищенный от коры и невидимый при сборке изделия
Геометрические изменения (покоробленность): простая, продольная по кромке, поперечная, крыловатость	Допускаются незначительные, которые можно исправить при монтаже.	Допускаются
Цвет	Допускается естественная вариативность цвета древесины, проявляющаяся в отклонениях оттенка и тональности на различных участках поверхности. Данная неравномерность является следствием природной структуры древесины и не является дефектом.	

Условия возврата. Товар не подлежит возврату или обмену если:

- доска подверглась обработке (шлифовка, окраска, строжка);
- доска была смонтирована;
- доска имеет следы воды, краски, масла, грязи, строительной пыли и т.д.
- доска имеет механические повреждения;
- доска покороблена в результате нарушения условий хранения.
- Нарушены иные условия хранения и эксплуатации товара, размещенные на сайте <https://derevovdom.ru/usloviya-hraneniya/>